



180021100543

国家食品药品监督管理总局
浙江药品包装材料检验中心

检验报告

报告书编号 YBC20220785

样品名称 聚氯乙烯固体药用硬片

供样单位 浙江天成医药包装有限公司

检验目的 合同检验

2022年06月22日

声 明

一、本机构对委托单位提供的样品和相关技术资料保密。

二、对本报告结论如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理（另有规定除外）。

三、本报告所出具的数据和结论，是对来样所检项目的检验结果。

四、本报告涂改、增删、无授权签字人签字（或盖章）、或未加盖本机构检验检测专用章的均无效。

五、本报告未经本机构书面批准，不得复制；报告复印件未重新加盖本机构检验检测专用章的无效。

六、本检测报告及本机构名称不得用于商业广告、宣传等。



YBC20220785



浙江药品包装材料检验中心 检验报告书

报告书编号:YBC20220785

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------|--------------------------|------|------------|
| 检品名称 | 聚氯乙烯固体药用硬片 | | |
| 批号 | 220401 | 规格 | 0.30*250mm |
| 生产单位 | 浙江天成医药包装有限公司 | 包装 | 塑袋 |
| 供样单位 | 浙江天成医药包装有限公司 | 备注 | / |
| 检验目的 | 合同检验 | 检品数量 | 50 米 |
| 检验项目 | 全检 | 收检日期 | 2022/05/16 |
| 检验依据 | 国家药包材标准 YBB00212005-2015 | 报告日期 | 2022/06/22 |

| 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 |
|------|-------|------|
| 【外观】 | 应符合规定 | 符合规定 |

| | | |
|---------|--|---|
| 氧气透过量 | 不得过 30cm ³ / (m ² 24 h 0.1MPa) | 12cm ³ / (m ² 24 h, 0.1MPa) |
| 拉伸强度 纵向 | 平均值不得低于 44MPa | 59MPa |
| 拉伸强度 横向 | 平均值不得低于 44MPa | 57MPa |
| | 应符合规定 | 符合规定 |



YBC20220785

国家食品药品监督管理总局 浙江药品包装材料检验中心 检验报告书



报告书编号: YBC20220785

第 2 页 共 2 页

霉菌和酵母菌总数

不得过 100cfu/100cm²

小于 1cfu/100cm²

大肠埃希菌

不得检出

未检出

【异常毒性】

应符合规定

符合规定

----以下空白----






1810
1909

签发日期: 2022/06/22

检验员: 李子

%透过率

100-NBC20220785



962-80
检验报告
日期